



TECHNICAL DATA SHEET

TH-RHJ 通用型漆包线表面润滑剂

通昊牌 TH-RHJ 漆包线表面润滑剂是经过客户使用认可的润滑性能优异的通用型润滑剂，适合于各品种及线规的漆包线产品。推荐用于手工、机械及全自动绕、嵌线等设备用漆包线。但我们并不推荐使用于冰箱、压缩机用复合漆包线表面。

- ◎ 建议使用 120# 或 200# 溶剂油进行配制。
- ◎ 稀释时，最好先将润滑剂加热至 50—60℃ 时，使润滑剂充分融化后，加入 3—5 倍的润滑剂重量的溶剂汽油搅拌至均匀且无胶体状，在此条件下，按配比表重量加入余下重量的溶剂汽油，充分搅拌，溶解完全即可。
- ◎ 使用时，一般用毛毡于漆包线收线前涂覆。
- ◎ 润滑剂固含量约 30%。

推荐稀释表

产品比例	细线 (0.20mm 以下)	中线 (0.20-0.50mm)	大线 (0.50mm 及以上)
TH-RHJ	0.6-1.0%	1.5-2.5%	3.0-4.0%
溶剂	99.4-99.0%	98.5-97.5%	97.0-96.0%
最终浓度	0.2%	0.5%	1.0%

注：本列表所指浓度为 TH-RHJ 所占重量百分比。最终浓度为可能有润滑效果的推荐的最低润滑剂含量(浓度)。