



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

標準鋼號對照

	中 國		美 國		德 國		日 本		法 國		英 國		國際標準化組織	
	標準號	牌號	標準號	牌號	標準號	牌號	標準號	牌號	標準號	牌號	標準號	牌號	標準號	牌號
一般碳素結構鋼	GB/T700	Q195	ASTM A283	Gr.B (ÓS185MPa) Gr.C (ÓS205MPa)	DIN EN10225	S185 (ÓS185MPa)	JIS G3101 SPHC JIS G3131 SPHD (ÓS205MPa)	SS330 SPHC SPHD (ÓS205MPa)	NF EN10025	S185 (ÓS185MPa)	BS 970-1 BS EN10025	040A10 S185 (ÓS185MPa)		
一般碳素結構鋼	GB/T700	Q215A	ASTM A283 ASTM A573	Gr.C (ÓS205MPa) Gr1.58 (ÓS220MPa)			JIS G3101 JIS G3131 SPHD (ÓS205MPa) SPHC (ÓS215MPa)				BS 970-1	040A12 S185 (ÓS215MPa)		
一般碳素結構鋼	GB/T700	Q215B	ASTM A573	Gr.58 (ÓS220MPa)			JIS G3101 JIS G3131 SPHC SPHD (ÓS270MPa)	SS330 (ÓS205MPa) SPHC SPHD (ÓS270MPa)			BS 970Prat1	040A12		
一般碳素結構鋼	GB/T700	Q235A	ASTM A283M	Gr.D (ÓS230MPa)			JIS G3101 JIS G3106 SM400A (ÓS245MPa)	SS440 SM400A (ÓS245MPa)			BS 970Prat1	080A15 (ÓS235MPa)	ISO630	E235B (ÓS235MPa)



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

一般碳素結構鋼	GB/T700	Q235B	ASTM A283M	Gr.D (ÓS230MPa)	DIN EN10025	S235JR S235JRG1 S235JRG2 (ÓS235MPa)	JIS G3101 JIS G3106	SS440 SM400A (ÓS245MPa)	NF EN10025	S235JR S235JRG1 S235JRG2 (ÓS185MPa)	BS 970Prat1 BS EN10025	080A15 S235JR S235JRG1 S235JRG2 (ÓS185MPa)	ISO630	E235B (ÓS235MPa)
一般碳素結構鋼	GB/T700	Q235C	ASTM A283M ASTM A573M	Gr.D (ÓS230MPa) Gr.65 (ÓS240MPa)	DIN EN10025	S235JO (ÓS235MPa)	JIS G3106	SM400A SM400B (ÓS245MPa)	NF EN10025	S235JO (ÓS235MPa)	BS 970Prat1 BS EN10025	080A15 S235JO (ÓS235MPa)	ISO630	E235C (ÓS235MPa)
一般碳素結構鋼	GB/T700	Q235D	ASTM A283M	Gr.D (ÓS230MPa)	DIN EN10025	S235J2G3 S235J2G4 (ÓS235MPa)	JIS G3106	SM400A (ÓS245MPa)	NF EN10025	S235J2G3 S235J2G4 (ÓS235MPa)	BS EN10025	S235J2G3 S235J2G4 (ÓS235MPa)	ISO630	E235D (ÓS235MPa)
一般碳素結構鋼	GB/T700	Q255A					JIS G3101 JIS G3106	SM400 SM400A (ÓS245MPa)						
一般碳素結構鋼	GB/T700	Q255B					JIS G3101 JIS G3106	SM400 SM400A (ÓS245MPa)						
一般碳素結構鋼	GB/T700	Q275					JIS G3101	SM490 (ÓS285MPa)						
優質碳素結構鋼	GB/T699	08F	ASTM A29M	1008 1010			JIS G3131	SPHD SPHE			BS 970Prat1	040A10		



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

優質碳素結構鋼	GB/T699	10F	ASTM A29M	1010			JIS G3131	SPHD SPHE			BS 970Prat1	040A12		
優質碳素結構鋼	GB/T699	15F	ASTM A29M	1015										
優質碳素結構鋼	GB/T699	8	ASTM A29M	1008 1010			JIS G4051 JIS G3131	S10C SPHE			BS 970Prat1	040A10		
優質碳素結構鋼	GB/T699	10	ASTM A29M	1010 1015			JIS G4051	S10C S12C	NF A35-551	XC10	BS 970Prat1	040A12	ISO683-11	C10
優質碳素結構鋼	GB/T699	15	ASTM A29M	1015			JIS G4051	S15C S17C	NF A35-551	XC12	BS 970Prat3	08M15	ISO683-11	C15E4
優質碳素結構鋼	GB/T699	20	ASTM A29M	1020	DIN EN10083-2	C22	JIS G4051	S20C S22C	NF EN10083-2	C22	BS EN10083-2	IC22		
優質碳素結構鋼	GB/T699	25	ASTM A29M	1025	DIN EN10083-2	C25	JIS G4051	S25C S28C	NF EN10083-2	C25	BS EN10083-2	IC25	ISO683-1	C25E4
優質碳素結構鋼	GB/T699	30	ASTM A29M	1030	DIN EN10083-2	C30	JIS G4051	S30C S33C	NF EN10083-2	C30	BS EN10083-2 BS 970Prat3	IC30 080A30	ISO683-1	C30E4
優質碳素結構鋼	GB/T699	35	ASTM A29M	1035	DIN EN10083-2	C35	JIS G4051	S35C S38C	NF EN10083-2	C35	BS EN10083-2	IC35	ISO683-1	C35E4
優質碳素結構鋼	GB/T699	40	ASTM A29M	1040	DIN EN10083-2	C40	JIS G4051	S40C	NF EN10083-2	C40	BS EN10083-2 BS 970Prat3	IC40 080M40	ISO683-1	C40E4



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

優質碳素結構鋼	GB/T699	45	ASTM A29M	1045	DIN EN10083-2	C45	JIS G4051	S45C	NF EN10083-2	C45				C45E4
優質碳素結構鋼	GB/T699	50	ASTM A29M	1050	DIN EN10083-2	C50	JIS G4051	S50C S53C	NF EN10083-2	C50	BS EN10083-2 BS 970Prat3	IC50 080M50	ISO683-1	C50E4
優質碳素結構鋼	GB/T699	55	ASTM A29M	1055	DIN EN10083-2	C55	JIS G4051	S55C S58C	NF EN10083-2	C55	BS EN10083-2 BS 970Prat3	IC55 070M55	ISO683-1 ISO8458-3	C55E4 TyPeSC TyPeDC
優質碳素結構鋼	GB/T699	60	ASTM A29M	1060	DIN EN10083-2	C60	JIS G4051	S58C	NF EN10083-2	C60	BS EN10083-2	IC60	ISO683-1 ISO8458-3	C60E4 TyPeSC TyPeDC
優質碳素結構鋼	GB/T699	65	ASTM A29M	1065	DIN EN17223-1 DIN EN10016-2	A C66D	JIS G3506	SWRH67A SWRH67B	NF EN10016-2	C66D	BS EN10016-3	C66D	ISO8458-2 ISO8458-3	SL SM TyPeSC TyPeDC
優質碳素結構鋼	GB/T699	70	ASTM A29M	1070	DIN EN17223-1 DIN EN10016-2	A C70D	JIS G3506	SWRH72A SWRH72B	NF EN10016-2	C70D	BS EN10016-2	C70D	ISO8458-2 ISO8458-3	SL SM TyPeSC TyPeDC
優質碳素結構鋼	GB/T699	75	ASTM A29M	1075	DIN EN17223-1 DIN EN10016-2	A C76D	JIS G3506	SWRH77A SWRH77B	NF EN10016-2	C76D	BS EN10016-2	C76D	ISO8458-2	SH DM DH



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

優質碳 素結構鋼	GB/T699	80	ASTM A29M	1080	DIN EN17223-1 DIN EN10016-2	D C80D	JIS G3506	SWRH82A SWRH82B	NF EN10016-2	C80D	BS EN10016-2	C80D	ISO8458-2	SL SM TyPeSC TyPeDC
優質碳 素結構鋼	GB/T699	85	ASTM A29M	1084	DIN EN17223-1 DIN EN10016-2	C.D C86D	JIS G3506	SWRH82A SWRH82B	NF EN10016-2	C86D	BS EN10016-2	C86D	ISO8458-2	DM DH SH
優質碳 素結構鋼	GB/T699	15Mn	ASTM A29M	1019							BS 970Prat3	080A15		
優質碳 素結構鋼	GB/T699	20Mn	ASTM A29M	1022							BS 970Prat3	070M20		
優質碳 素結構鋼	GB/T699	25Mn	ASTM A29M	1026							BS 970Prat3	080M30		
優質碳 素結構鋼	GB/T699	30Mn	ASTM A29M	1030							BS 970Prat3	080M30		
優質碳 素結構鋼	GB/T699	35Mn	ASTM A29M	1037							BS 970Prat3	080M40		
優質碳 素結構鋼	GB/T699	40Mn	ASTM A29M	1043	DIN EN10083-2	C40	JIS G3506	SWRH42B	NF EN10083-2	C40	BS 970Prat3 BS EN10083-2	080M40 IC40	ISO8458-2	SL SM
優質碳 素結構鋼	GB/T699	45Mn	ASTM A29M	1046	DIN EN10083-2	C45	JIS G3506	SWRH47B	NF EN10083-2	C45	BS 970Prat3 BS EN10083-2	080A47 IC45	ISO8458-2	SL SM



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

優質碳 素結構鋼	GB/T699	50Mn	ASTM A29M	1053	DIN EN10083-2	C50	JIS G3506	SWRH52B	NF EN10083-2	C50	BS 970Prat3 BS EN10083-2	080M50 IC50	ISO8458-2 ISO8458-3	SL SM TyPeSC TyPeDC
優質碳 素結構鋼	GB/T699	60Mn	ASTM A29M	1060	DIN EN10083-2	C60	JIS G3506 JIS G4051	SWRH62B S58C	NF EN10083-2	C60D	BS EN10083-2	IC60	ISO8458-2 ISO8458-3	SL SM TyPeSC TyPeDC
優質碳 素結構鋼	GB/T699	65Mn	ASTM A29M	1566									ISO8458-2 ISO8458-3	SL SM TyPeSC TyPeDC
優質碳 素結構鋼	GB/T699	70Mn	ASTM A29M	1572	DIN 17223-1	B							ISO8458-2 ISO8458-3	DM DH TyPeSC TyPeDC
低合金 結構鋼	GB/T1591	Q295A	ASTM A529M ASTM A572M ASTM	Gr.42 (ÓS290MPa) Gr.42 (ÓS290MPa) Gr.A (ÓS290MPa)	DIN EN10025	E295 (ÓS295MPa)	JIS G3135	SPFC490 (ÓS295MPa)	NF 10025	E295 (ÓS295MPa)	BS EN10025	E295 (ÓS295MPa)		



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

			A633M											
低合金 結構鋼	GB/T1591	Q295B	ASTM A529M ASTM A572M ASTM A633M	Gr.42 (ÓS290MPa) Gr.42 (ÓS290MPa) Gr.A (ÓS290MPa)	DIN EN10025	S275JR (ÓS275MPa)	JIS G3135	SPFC490 (ÓS295MPa)	NF EN10025	S275JR (ÓS275MPa)	BS EN10025	S275JR (ÓS275MPa)		
低合金 結構鋼	GB/T1591	Q345A	ASTM A529M ASTM A572M ASTM A588M ASTM A663M ASTM A678M ASTM A808M	Gr.50 Gr.50 Gr.B Gr.C Gr.D Gr.A A808M (ÓS345MPa)	DIN EN10025	E335 (ÓS355MPa)	JIS G3135	SPFC590 (ÓS355MPa)	NF EN10025	E335 (ÓS355MPa)	BS EN10025	E335 (ÓS355MPa)	ISO4996 ISO4951	HS355CC E355CC (ÓS355MPa)



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

低合金 結構鋼	GB/T1591	Q345D	ASTM A656M ASTM A529M	TyPe7 Gr.50 (ÓS345MPa)	DIN EN10025	S355J2G3 S355J2G4 S355K2G3 S355K2G4 (ÓS355MPa)	JIS G3135	SPFC590 (ÓS355MPa)	NF EN10025	S355J2G3 S355J2G4 S355K2G3 S355K2G4 (ÓS355MPa)	BS EN10025	S355J2G3 S355J2G4 S355K2G3 S355K2G4 (ÓS355MPa)	ISO4950-2 ISO4951	E355DD E355DD (ÓS355MPa)
低合金 結構鋼	GB/T1591	Q345E	ASTM A656M ASTM A529M	TyPe7 Gr.50 (ÓS345MPa)	DIN EN10113-2 DIN EN10113-3	S355NL S355ML (ÓS355MPa)	JIS G3135	SPFC590 (ÓS355MPa)	NF EN10025 NF EN10113-2 NF EN10113-3	S355NL S355ML (ÓS355MPa)	BS EN10113-2 BS EN10113-3	S355NL S355ML (ÓS355MPa)	ISO4950-2 ISO4951	E355E E355DD (ÓS355MPa)
低合金 結構鋼	GB/T1591	Q390A					JIS G3474	STKT540 (ÓS355MPa)					ISO4951	E390CC (ÓS390MPa)
低合金 結構鋼	GB/T1591	Q390B					JIS G3474	STKT540 (ÓS355MPa)					ISO4996 ISO4951	HP390C E390CC (ÓS390MPa)
低合金 結構鋼	GB/T1591	Q390C					JIS G3474	STKT540 (ÓS355MPa)	NF A36-207	A550-1 (ÓS400MPa)			ISO4996 ISO4951	HP390 E390DD (ÓS390MPa)
低合金 結構鋼	GB/T1591	Q390D											ISO4951	E390DD (ÓS390MPa)
低合金 結構鋼	GB/T1591	Q390E									BS7613	S390J6Q (ÓS390MPa)	ISO4951	E390DD (ÓS390MPa)
低合金 結構鋼	GB/T1591	Q420A	ASTM A572M ASTM	Gr.60 Gr.E (ÓS415MPa)					NF A36-201	E420-1 (ÓS420MPa)			ISO4996 ISO4951	HS420D E420CC (ÓS420MPa)



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

			A633M											
低合金 結構鋼	GB/T1591	Q420B	ASTM A572M ASTM A633M	Gr.60 Gr.E (Ó\$415MPa)	DIN EN10113-2 DIN EN10113-3	S420NL S420ML (Ó\$420MPa)	JIS G3124	SEV295 (Ó\$420MPa) SEV345 (Ó\$430MPa)	NF EN10113-2 NF EN10113-3	S420NL S420ML (Ó\$420MPa)	BS EN10113-2 BS EN10113-3	S420NL S420ML (Ó\$420MPa)	ISO4996 ISO4951	HS420D E420CC (Ó\$420MPa)
低合金 結構鋼	GB/T1591	Q420C	ASTM A678M ASTM A656M	Gr.B TyPe7 (Ó\$415MPa)	DIN EN10113-2 DIN EN10113-3	S420NL S420ML (Ó\$420MPa)	JIS G3124	SEV295 (Ó\$420MPa) SEV345 (Ó\$430MPa)	NF EN10113-2 NF EN10113-3	S420NL S420ML (Ó\$420MPa)	BS EN10113-2 BS EN10113-3	S420NL S420ML (Ó\$420MPa)	ISO4996 ISO4951	HS420D E420CC (Ó\$420MPa)
低合金 結構鋼	GB/T1591	Q420D	ASTM A678M ASTM A656M	Gr.B TyPe7 (Ó\$415MPa)	DIN EN10113-2 DIN EN10113-3	S420NL S420ML (Ó\$420MPa)	JIS G3124	SEV295 (Ó\$420MPa) SEV345 (Ó\$430MPa)	NF EN10113-2 NF EN10113-3	S420NL S420ML (Ó\$420MPa)	BS EN10113-2 BS EN10113-3	S420NL S420ML (Ó\$420MPa)		
低合金 結構鋼	GB/T1591	Q420E	ASTM A678M ASTM A656M	Gr.B TyPe7 (Ó\$415MPa)	DIN EN10113-2 DIN EN10113-3	S420NL S420ML (Ó\$420MPa)	JIS G3124	SEV295 (Ó\$420MPa) SEV345 (Ó\$430MPa)	NF EN10113-2 NF EN10113-3	S420NL S420ML (Ó\$420MPa)	BS EN10113-2 BS EN10113-3	S420NL S420ML (Ó\$420MPa)		
低合金 結構鋼	GB/T1591	Q460C	ASTM A572M	Gr.65 (Ó\$450MPa)	DIN EN10113-2 DIN EN10113-3	S460NL S460ML (Ó\$460MPa)	JIS G3106 JIS G3114	SM570 SMA570W SMA570P (Ó\$460MPa)	NF EN10113-2 NF EN10113-3	S460NL S460ML (Ó\$460MPa)	BS EN10113-2 BS EN10113-3	S460NL S460ML (Ó\$460MPa)	ISO4950-2 ISO4950-3	E460CC E460DD (Ó\$460MPa)
低合金 結構鋼	GB/T1591	Q460D	ASTM A572M	Gr.65 (Ó\$450MPa)	DIN EN10113-2 DIN EN10113-3	S460NL S460ML	JIS G3106	SM570 SMA570W	NF EN10113-2 NF EN10113-3	S460NL S460ML	BS EN10113-2	S460NL S460ML	ISO4950-2 ISO4950-3	E460DD E460E



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

合金 結構鋼	GB/T3077	15MnVB												
合金 結構鋼	GB/T3077	20MnVB												
合金 結構鋼	GB/T3077	40MnVB												
合金 結構鋼	GB/T3077	20MnTiB												
合金 結構鋼	GB/T3077	25MnTiBRE												
合金 結構鋼	GB/T3077	20SiMnVB												
合金 結構鋼	GB/T3077	15Cr	ASTM A29M	5115	DIN 17210	17Cr3	JISG 4104	SCr415			BS 970Part1	527A17		
合金 結構鋼	GB/T3077	20Cr	ASTM A29M	5120	DIN 17210	20Cr4	JISG 4104	SCr420			BS 970Part1	590M17	ISO 683-1	20Cr4
合金 結構鋼	GB/T3077	30Cr	ASTM A29M	5130	DIN EN10083-1	34Cr4	JISG 4104	SCr430	NF EN10083-1	34Cr4	BS EN10083-1	34Cr4	ISO 683-1	34Cr4
合金 結構鋼	GB/T3077	35Cr	ASTM A29M	51312	DIN EN10083-1	34Cr4	JISG 4104	SCr435	NF EN10083-1	34Cr4	BS EN10083-1	34Cr4	ISO 683-1	34Cr4
合金 結構鋼	GB/T3077	40Cr	ASTM A29M	5140	DIN EN10083-1	41Cr4	JISG 4104	SCr440	NF EN10083-1	41Cr4	BS EN10083-1	41Cr4	ISO 683-1	41Cr4
合金 結構鋼	GB/T3077	45Cr	ASTM A29M	5145	DIN EN10083-1	41Cr4	JISG 4104	SCr445	NF EN10083-1	41Cr4	BS EN10083-1	41Cr4	ISO 683-1	41Cr4



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

合金 結構鋼	GB/T3077	25Cr2MoVA												
合金 結構鋼	GB/T3077	25Cr2Mo1VA												
合金 結構鋼	GB/T3077	20Cr3MoWVA												
合金 結構鋼	GB/T3077	38Cr3MoAL			DIN 17211	41CrALMo7	JISG 4202	SACM645			BS 970Part1	905M39	ISO 683-10	41CrALMo74
合金 結構鋼	GB/T3077	20CrV												
合金 結構鋼	GB/T3077	40CrV												
合金 結構鋼	GB/T3077	50CrVA	ASTM A29M	6150	DIN EN10083-1	51CrV4	JISG 4801	SUP10	NF EN10083-1	51CrV4	BS EN10083-1 BS 970Part2 BS1429	51CrV4 735A51 735A50	ISO 683-1	51CrV4
合金 結構鋼	GB/T3077	15CrMn												
合金 結構鋼	GB/T3077	20CrMn			DIN 17210	20MnCr5			NF A35-551	20MnCr5	BS 970Part1	590H17	ISO 683-11	20MnCr5
合金 結構鋼	GB/T3077	40CrMn			DIN EN10083-1	41Cr4			NF EN10083-1	41Cr4	BS EN10083-1 BS 970Part3	41Cr4 530M40	ISO 683-1	41Cr4



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

淬透性好 結構鋼	GB/T5216	20MnTiBH												
淬透性好 結構鋼	GB/T5216	20CrMnMoH					JIS G4052	SCM420H (SCM22H)			BS 970Part1	708H20	ISO 683-11	18CrMo4H
淬透性好 結構鋼	GB/T5216	20CrMnTiH												
淬透性好 結構鋼	GB/T5216	20CrTi3H												
淬透性好 結構鋼	GB/T5216	12Cr2Ni4H												
淬透性好 結構鋼	GB/T5216	20CrNiMoH					JIS G4052	SNM220H (SNM21H)					ISO 683-11	20NiCrMo2H
易切削 結構鋼	GB/T8731	Y12	ASTM A29M ASTM A108	1211 G12110(UNS) (1211)	DIN 1651	10S20	JIS G4804	SUM12 SUM21	NF A35-562	13MF4	BS 970Part1	210M15	ISO 683-9	10S20
易切削 結構鋼	GB/T8731	Y12Pb	ASTM A29M	12L13	DIN 1651	10SPb20	JIS G4804	SUM22L					ISO 683-9	10SPb20 11SMnPb28
易切削 結構鋼	GB/T8731	Y15	ASTM A29M ASTM A108	1213 G12130(UNS) (1213)	DIN 1651	10S20	JIS G4804	SUM22	NF A35-561	S250Si	BS 970Part3	230M07	ISO 683-9	11SMn28
易切削 結構鋼	GB/T8731	Y15Pb	ASTM A29M ASTM A108M	12L14 12L14	DIN 1651	9SMnPb28	JIS G4804	SUM24L SUM22L	NF A35-561	S340Pb	BS 970Part3	220M07	ISO 683-9	11SMnPb28 12SMnPb35



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

易切削 結構鋼	GB/T8731	Y20	ASTM A29M ASTM A108M	1117 G1117(UNS) (1117)	DIN EN10083-2	C22	JIS G4804	SUM32	NF EN10083-2	C22	NF EN10083-2 BS 970Part3	1C22 210M15		
易切削 結構鋼	GB/T8731	Y30	ASTM A29M	1132	DIN EN10083-2	C30			NF EN10083-2	C30	BS EN10083-2	1C30	ISO 683-9	35S20
易切削 結構鋼	GB/T8731	Y35	ASTM A29M ASTM A108	1137 G11370(UNS) (1137)	DIN EN10083-2	C35	JIS G4804	SUM41	NF EN10083-2 NF A35-562	C35 35MF6	BS EN10083-2	1C35	ISO 683-9	35S20
易切削 結構鋼	GB/T8731	Y40Mn	ASTM A29M ASTM A108 ASTM A311M	1144 G11440(UNS) (1144) G11440(UNS) (1144)			JIS G4804	SUM43	NF A35-562	45MF6.3	BS 970Part3	226M44	ISO 683-9	44SMn28
易切削 結構鋼	GB/T8731	Y45Ca	ASTM A29M	1145	DIN EN10083-2	C45			NF EN10083-2	C45	BS EN10083-2	1C45		
易切削 結構鋼	GB/T1220	Y1Cr18Ni9			DIN 17440	X8CrNiS18-9	JIS G4303	SUS303			BS 970Part1 Part4	303S31 303S21	ISO 683-13	17
易切削 結構鋼	GB/T1220	Y1Cr18Ni9Se					JIS G4303	SUS303Se			BS 970Part1 Part4	303S42 303S41	ISO 683-13	17a
易切削 結構鋼	GB/T1220	Y1Cr17			DIN 17440	X6CrMoS17	JIS G4303	SUS430F					ISO 683-13	8a
易切削 結構鋼	GB/T1220	Y1Cr13			DIN EN10088-3	X12CrS13	JIS G4303	SUS416	NF A35-574 NF EN10088-3	Z11CF13 X12CrS13	BS 970Part1 Part4	416S21 416S21	ISO 683-13	7



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

易切削 結構鋼	GB/T1220	Y3Cr13					JIS G4303	SUS420F			BS EN10088-3	X12CrS13		
易切削 結構鋼	GB/T1220	Y11Cr17					JIS G4303	SUS440F						
彈簧鋼	GB/T1222	65		1064					NF A35-057	FMR66 FMR68			ISO 8458-3	TyPeDC
彈簧鋼	GB/T1222	70	ASTM A29M	1070	DIN 17222	C67	JIS G3506	SWRH72A SWRH72B	NF A35-057	FMR66 FMR68 FMR70 FMR72	BS 970Part5 BS 1429	070A72 070A72	ISO 8458-3	TyPeDC
彈簧鋼	GB/T1222	85		1084	DIN 17222	CK85	JIS G4801	SUP3	NF A35-057	FMR86			ISO 8458-3	TyPeDC
彈簧鋼	GB/T1222	65Mn		1566									ISO 8458-3	TyPeDC
彈簧鋼	GB/T1222	55Si2Mn		9260 H92600(UNS) (9260)	DIN 17222	55Si7	JIS G4801	SUP6 SUP7	NF A35-571	56SC7	BS 970Part2	251H60	ISO 8458-14	56SiCr7
彈簧鋼	GB/T1222	55Si2MnB												
彈簧鋼	GB/T1222	55Si2MnVB												
彈簧鋼	GB/T1222	60Si2Mn	ASTM A304	H92600(UNS) (9260H)	DIN 17221	60SiCr7	JIS G4801	SUP6 SUP7	NF A35-571	61SC7	BS 970Part2	251H60	ISO 8458-14	61SiCr7(7)
彈簧鋼	GB/T1222	60Si2MnA	ASTM A304	H92600(UNS) (9260H)	DIN 17221	60SiCr7	JIS G4801	SUP6 SUP7	NF A35-571	61SC7	BS 970Part2	251H60	ISO 8458-14	61SiCr7(7)
彈簧鋼	GB/T1222	60Si2CrA					JIS	SWOSC-V						



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

							G3566							
彈簧鋼	GB/T1222	60SiCrVA												
彈簧鋼	GB/T1222	55CrMnA	ASTM A304 ASTM A322	H51550(UNS) (5155H) G51550 (5150)	DIN 17222	55Cr3	JIS G4801	SUP9	NF A35-571	55Cr3	BS 970Part2 BS 970Part5	525A58 527A60	ISO 683-14	55Cr3(8)
彈簧鋼	GB/T1222	60CrMnA	ASTM A304 ASTM A322	H51600(UNS) G51600 (5160)	DIN 17222	55Cr3	JIS G4801	SUP9A	NF A35-571	55Cr3	BS 970Part5	527A60	ISO 683-14	55Cr3(8)
彈簧鋼	GB/T1222	60CrMnMoA	ASTM A304 ASTM A322	H41610(UNS) (4160H) G41610 (4161)	DIN 17222	51CrMoV4	JIS G4801	SUP13			BS 970Part2	705H60	ISO 683-14	60CrMo33(12)
彈簧鋼	GB/T1222	50CrVA	ASTM A304 ASTM A322	H51500 (5150H) G61500(UNS) (6150)	DIN 17222	51CrV4	JIS G4801	SUP10	NF A35-571	50CrV4	BS 970Part2	735A51	ISO 683-14	51CrV4(13)
彈簧鋼	GB/T1222	60CrMnBA	ASTM A304	H51601(UNS) (51B60H)			JIS G4801	SUP11A					ISO 683-14	60CrB3(10)
彈簧鋼	GB/T1222	30W4Cr2VA			DIN 17225	30WCrV17.9								
冷鍛、冷擠壓 鋼號	GB/T6478	ML08	ASTM A29M	1010	DIN 1654-2	QSt34-3	JIS G3507	SWRCH10R	NF A35-564 NF A35-053	XC6 FB8 FR8	BS 3111-1	0/1	ISO 4954	CC8X (A2R)



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

冷鐸、冷擠壓 鋼號	GB/T6478	ML10	ASTM A29M	1012	DIN 1654-2	QSt36-2	JIS G3507	SWRCH10R SWRCH12R	NF A35-564 NF A35-053	XC10 FB10 FR10	BS 3111-1	0/2	ISO 4954	CC11X (A3R)
冷鐸、冷擠壓 鋼號	GB/T6478	ML15	ASTM A29M	1015	DIN 1654-2	QSt38-2	JIS G3507	SWRCH15R SWRCH17R	NF A35-564 NF A35-053	XC18 FB18 FR18 FR15	BS 3111-1	0/3	ISO 4954	CC15X (A4A1)
冷鐸、冷擠壓 鋼號	GB/T6478	ML20	ASTM A29M	1020			JIS G3507	SWRCH17R	NF A35-564 NF A35-053	XC18 FR20	BS 3111-1	0/4	ISO 4954	CC21A (A5A1)
冷鐸、冷擠壓 鋼號	GB/T6478	ML25	ASTM A29M	1025			JIS G3507	SWRCH25K	NF A35-564 NF A35-053	XC25 FR28			ISO 4954	CE28E4 (C2)
冷鐸、冷擠壓 鋼號	GB/T6478	ML30	ASTM A29M	1030			JIS G3507	SWRCH30K SWRCH33K	NF A35-564 NF A35-053	XC32 FR32			ISO 4954	CE28E4 (C2)
冷鐸、冷擠壓 鋼號	GB/T6478	ML35	ASTM A29M	1034	DIN 1654-4	Cq35	JIS G3507	SWRCH35K SWRCH38K	NF A35-564 NF A35-053	XC38H1 FR36			ISO 4954	CE35E4 (C3)
冷鐸、冷擠壓 鋼號	GB/T6478	ML40	ASTM A29M	1040			JIS G3507	SWRCH38K SWRCH40K	NF A35-564 NF A35-053	XC38H1 FR38			ISO 4954	CE40E4
冷鐸、冷擠壓 鋼號	GB/T6478	ML45	ASTM A29M	1044	DIN 1654-4	Cq45	JIS G3507	SWRCH45K SWRCH48K					ISO 4954	CE45E4 (C6)
冷鐸、冷擠壓 鋼號	GB/T6478	ML25Mn	ASTM A29M	1026			JIS G3507	SWRCH30K	NF A35-564	XC25			ISO 4954	CE28E4 (C2)
冷鐸、冷擠壓 鋼號	GB/T6478	ML30Mn	ASTM A29M	1030			JIS G3507	SWRCH30K SWRCH33K	NF A35-564	1C32	BS 3111-1	1/1	ISO 4954	CE28E4 (C2)



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

焊接鋼	GB/T14957	H08A	ANSI/AWSA A5.23	EL12 K01012(UNS)	DIN 17145	USD7	JIS G3523 JIS G3503	SWY11 SWRY11	NF A35-056	FS10			ISO 636	G1
焊接鋼	GB/T14957	H08E			DIN 17145	RSD7	JIS G3523 JIS G3503	SWY11 SWRY11	NF A35-056	FS10			ISO 636	G1
焊接鋼	GB/T14957	H08C			DIN 17145	RSD7	JIS G3523 JIS G3503	SWY11 SWRY11	NF A35-056	FS10				
焊接鋼	GB/T14957	H08MnA			DIN 17145	11Mn4A1			NF A35-056	FS12M4			ISO 636	G111
焊接鋼	GB/T14957	H15A					JIS G3523 JIS G3503	SWY21 SWRY21	NF A35-056	FS12				
焊接鋼	GB/T14957	H15Mn							NF A35-056	FS12				
焊接鋼	GB/T14957	H10Mn2					JIS G3316	YGT50	NF A35-056	FS12M6				
焊接鋼	GB/T14957	H08Mn2Si	ANSI/AWSA A5.26 ANSI/AWSA A5.23	EGXXS-6 K11140(UNS) EH11K-EW K11140(UNS)	DIN 17145	10MnSi7	JIS Z3312	YGW11						



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

焊接鋼	GB/T14957	H18CrMoA											
焊接鋼	GB/T14957	H08CrMoVA											
焊接鋼	GB/T14957	H08CrNi2MoA											
焊接鋼	GB/T14957	H30CrMnSiA											
焊接鋼	GB/T14957	H10MoCrA											
焊接鋼	GB/T14958	H08MnSi						NF A81-311	5				
焊接鋼	GB/T14958	H08Mn2Si				JIS G3351	YS-S8	NF A81-311	6				
焊接鋼	GB/T14958	H08Mn2SiA				JIS G3351	YS-S8	NF A81-311	6				
焊接鋼	GB/T14958	H11MnSi			DIN 17145	11MnSi6 JIS G3351	YS-S8	NF A81-311	2				
焊接鋼	GB/T5091	H11Mn2Si			DIN 17145	10MnSi7		NF A81-311	4				
焊接鋼	GB/T5091	H0Cr21Ni10			DIN 8556-1	0Cr21Ni10 JIS G4316 Z3321	SUSY308 Y308	NF A35-583	Z3CN20-10	BS 2901Part2	308S96		
焊接鋼	GB/T5091	H00Cr21Ni10			DIN 8556-1	X2CrNi19-9 JIS G4316 Z3321	SUSY308L Y308L	NF A35-583	Z3CN20-10	BS 2901Part2	308S92		
焊接鋼	GB/T5091	H1Cr24Ni13				JIS G4316	SUSY309	NF A35-583	Z3CN24-14	BS 2901Part2	309S92		
焊接鋼	GB/T5091	H1Cr26Ni21			DIN 8556-1	X12CrNi25-20 JIS	SUSY310						



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

							G4316 JIS Z3321	Y310						
焊接鋼	GB/T5091	H0Cr26Ni21			DIN 8556-1	X12CrNi25-20	JIS G4316 JIS Z3321	SUSY310S Y310S						
焊接鋼	GB/T5091	H0Cr19Ni12Mo2	ANSI/AWS A5.9	ER308Mo	DIN 8556-1	X5CrNiMo19-11	JIS G4316 JIS Z3321	SUSY316 Y316	NF A35-583	Z2CND19-12-03	BS 2901Part2	316S96		
焊接鋼	GB/T5091	H00Cr19Ni12Mo2	ANSI/AWS A5.9	ER316L	DIN 8556-1	X2CrNiMo19-12	JIS G4316 JIS Z3321	SUSY316L Y316L	NF A35-583	Z2CND19-12-03	BS 2901Part2	316S92		
焊接鋼	GB/T5091	H0Cr20Ni14Mo3	ANSI/AWS A5.9	ER317 S31780(UNS)			JIS G4316 JIS Z3321	SUSY317 Y317	NF A35-583	Z3CND19-13-03	BS 2901Part2	317S92		
焊接鋼	GB/T5091	H0Cr20Ni10Ti	ANSI/AWS A5.9	ER312 S31280(UNS)			JIS G4316 JIS Z3321	SUSY321 Y321						
焊接鋼	GB/T5091	H0Cr20Ni10Nb	ANSI/AWS	ER347	DIN 8556-1	X2CrNi19-9	JIS	SUSY347	NF A35-583	ZSCNSNb20-10	BS 2901Part2	347S96		



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

			A5.9	S34780(UNS)			G4316 JIS Z3321	Y347					
焊接鋼	GB/T5091	H1Cr17	ANSI/AWS A5.9	ER430 S43080(UNS)			JIS G4316 JIS Z3321	SUSY430 Y430			BS 2901Part2	430S94	
焊接鋼	GB/T5091	H1Cr13							NF A35-583	Z3C14	BS 2901Part2	410S94	
焊接鋼	GB/T5092	H1Cr18Ni9									BS 2901Part2	308S96	
焊接鋼	GB/T5092	H0Cr19Ni12Mo2	ANSI/AWS A5.9	ER308Mo	DIN 8556-1	X5CrNiMo19-11	JIS G4316 JIS Z3321	SUSY316 Y316	NF A35-583	Z2CND19-12-03	BS 2901Part2	316S96	
焊接鋼	GB/T5092	H00Cr19Ni12Mo2Cu2					JIS G4316 JIS Z3321	SUSY316JIL Y316JIL					
焊接鋼	GB/T5092	H0Cr21Ni10			DIN 8556-1	H0Cr21Ni10	JIS G4316 JIS Z3321	SUSY308 Y308	NF A35-583	Z3CNS20-10	BS 2901Part2	308S96	
焊接鋼	GB/T5092	H00Cr21Ni10			DIN 8556-1	X2CrNi19-9	JIS G4316 JIS	SUSY308L Y308L	NF A35-583	Z3CNS20-10	BS 2901Part2	308S92	



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

碳素 工具鋼	GB/T1298 GB/T3278 GB/T5952	T7(A)			DIN17350	C70W2	JIS G4401	SK7	NF A35-590	C70E2U	BS 2901Part1	060A67 060A72	ISO4957	TC70
碳素 工具鋼	GB/T1298 GB/T3278 GB/T5952	T8(A)	ASTM A686	T72301W1A-8	DIN17350	C80W1	JIS G4401	SK5 SK6	NF A35-590	C80E2U	BS 2901Part1	060A78 060A81	ISO4957	TC80
碳素 工具鋼	GB/T1298 GB/T3278 GB/T5952	T8Mn(A)			DIN17350	C85W	JIS G4401	SK5	NF A35-590	Y75	BS 2901Part1	060A81		
碳素 工具鋼	GB/T1298 GB/T3278 GB/T5952	T9(A)	ASTM A686	T72301W1A-8 1/2			JIS G4401	SK4	NF A35-590	C90E2U			ISO4957	TC90
碳素 工具鋼	GB/T1298 GB/T3278 GB/T5952	T10(A)	ASTM A686	T72301W1A-9 1/2	DIN17350	C105W1	JIS G4401	SK3 SK4	NF A35-590	C105E2U	BS 2901Part1	1407	ISO4957	TC105
碳素 工具鋼	GB/T1298 GB/T3278 GB/T5952	T11(A)	ASTM A686	T72301W1A-10 1/2	DIN17350	C105W1	JIS G4401	SK3	NF A35-590	C105E2U	BS 2901Part1	1407	ISO4957	TC105
碳素 工具鋼	GB/T1298 GB/T3278 GB/T5952	T12(A)	ASTM A686	T72301W1A-1 1/2			JIS G4401	SK2	NF A35-590	C120E3U	BS 2901Part1	1407	ISO4957	TC120
碳素 工具鋼	GB/T1298 GB/T3278 GB/T5952	T13(A)					JIS G4401	SK1	NF A35-590	C140E3U			ISO4957	TC140



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

合金 工具鋼	GB/T1299 YB/T095	SCr4WSMo2V												
合金 工具鋼	GB/T1299 YB/T095	8Cr3												
合金 工具鋼	GB/T1299 YB/T095	4CrMnSiMoV												
合金 工具鋼	GB/T1299 YB/T095	4Cr3MoSiV												
合金 工具鋼	GB/T1299 YB/T095	4Cr5MoSiV												
合金 工具鋼	GB/T1299 YB/T095	4Cr5MoSiV1	ASTM A861	T20813(UNS) (H)	DIN 17350	X40CrMoV51	JIS G4404	SKD6	NF A35-590	X40CrMoV5	BS 4659	BH13	ISO 4957	40CrMoV5 (H6)
合金 工具鋼	GB/T1299 YB/T095	4Cr5W2VSi												
合金 工具鋼	GB/T1299 YB/T095	7Mn15Cr2A												
合金 工具鋼	GB/T1299 YB/T095	13V2WMo												
合金 工具鋼	GB/T1299 YB/T095	3Cr2Mo											ISO 4957	35CrMoV2
高速 工具鋼	GB/T9942 GB/T9943 GB/T9941 GB/T3080	W18Cr4V	ASTM A600	T12001(UNS) T1			JIS G4403	SKH2	NF A35-590	HS18-0-1	BS 4659	BT1	ISO 4957	HS18-0-1



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

高速 工具鋼	GB/T9942 GB/T9943 GB/T9941 GB/T3080	W18Cr4VCo5	ASTM A600	T12004(UNS) T4	DIN 17350	S18-1-2-5	JIS G4403	SKH3	NF A35-590	HS18-1-1-5	BS 4659	BT4	ISO 4957	HS18-1-1-5 S7
高速 工具鋼	GB/T9942 GB/T9943 GB/T9941 GB/T3080	W18Cr4V2Co8	ASTM A600	T12005(UNS) T15	DIN 17350	S18-1-2-5			NF A35-590	HS18-0-2-9	BS 4659	BT15		
高速 工具鋼	GB/T9942 GB/T9943 GB/T9941 GB/T3080	W12Cr4V5Co5	ASTM A600	T1201S(UNS) T15			JIS G4403	SKH10	NF A35-590	HS12-1-5-5	BS 4659	BT15	ISO 4957	HS12-1-5-5 S9
高速 工具鋼	GB/T9942 GB/T9943 GB/T9941 GB/T3080	W6Mo5Cr4V2	ASTM A600	T11302(UNS) M2RegularC	DIN 17350	S6-5-2	JIS G4403	SKH51	NF A35-590	HS6-5-2	BS 4659	BM2	ISO 4957	HS6-5-2 S4
高速 工具鋼	GB/T9942 GB/T9943 GB/T9941 GB/T3080	CW6Mo5Cr4V2	ASTM A600	T11302(UNS) M2HighC	DIN 17350	S6-5-2								
高速 工具鋼	GB/T9942 GB/T9943 GB/T9941 GB/T3080	W6Mo5Cr4V3	ASTM A600	T11313(UNS) M2CISS1			JIS G4403	SKH52						



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

高速 工具鋼	GB/T9942 GB/T9943 GB/T9941 GB/T3080	W6Mo5Cr4V2AI												
高碳鉻 軸承鋼	GB/T18254	GCr9	ASTM A295	S1100			JIS G4805	SUJ1						
高碳鉻 軸承鋼	GB/T18254	GCr9SiMn	ASTM A485	Gr1			JIS G4805	SUJ3				ISO 683-17	2	
高碳鉻 軸承鋼	GB/T18254	GCr15	ASTM A295	S2100	DIN 17230	100Gr6	JIS G4805	SUJ2	NF A35-565	100Gr6		ISO 683-17	1	
高碳鉻 軸承鋼	GB/T18254	GCr15SiMn	ASTM A295	S2100	DIN 17230	100GrMn6	JIS G4805	SUJ2	NF A35-565	100GrMn6		ISO 683-17	3	
不鏽 軸承鋼	GB/T3086	9Cr18					JIS G4303	SUS440C						
不鏽 軸承鋼	GB/T3086	9Cr18Mo	ASTM A756	440C			JIS G4303	SUS440C	NF A35-565	Z100CD17		ISO 683-17	21	
高溫 軸承鋼	YB/T688	Cr4Mo4V	ASTM A600	M50								ISO 683-17	30	
高溫 軸承鋼	YB/T1205	Cr14Mo4	ASTM A600	Cr14Mo4										
滲碳 軸承鋼	YB/T3203	G20CrMo	ASTM A534	4118H										
滲碳 軸承鋼	YB/T3203	G20CrNiMo	ASTM A534	8620H			JIS G4103	SNM220	NF A35-565	20NCD2		ISO 683-17	12	



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

滲碳 軸承鋼	YB/T3203	G20CrNi2Mo	ASTM A534	4320H			JIS G4103	SNM220	NF A35-565	20NCD7			ISO 683-17	14
滲碳 軸承鋼	YB/T3203	G20Cr2Ni4												
滲碳 軸承鋼	YB/T3203	G10CrNi3Mo	ASTM A534	9310H										
滲碳 軸承鋼	YB/T3203	G20Cr2Mn2Mo												
不鏽鋼	GB/T1220	1Cr17Mn6Ni5N	AISI ASTM	201 S20100			JIS	SUS201					ISO 683-13 ISO 683-16	A-2
不鏽鋼	GB/T1220	1Cr18Mn8Ni5N	AISI ASTM	202 S20200			JIS	SUS202			BS 970 BS 1449	284S16	ISO 683-13 ISO 683-16	A-3
不鏽鋼	GB/T1220	1Cr18Mn10Ni5Mo3N												
不鏽鋼	GB/T1220	1Cr17Ni7	AISI ASTM	301 S30100			JIS	SUS301	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z12CN17.07	BS 970 BS 1449	301S21	ISO 683-13 ISO 683-16	14
不鏽鋼	GB/T1220	1Cr18Ni9	AISI ASTM	302 S30200	DIN 17440 DIN 17224	X12CrNi188	JIS	SUS302	NF A35-572 NF A35-576-582	Z10CN18.09	BS 970 BS 1449	302S25	ISO 683-13 ISO	12



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

									NF A35-584				683-16	
不鏽鋼	GB/T1220	Y1Cr18Ni9	AISI ASTM	303 S30300	DIN 17440 DIN 17224	X12CrNiS188	JIS	SUS303	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z10CNF18.09	BS 970 BS 1449	303S21	ISO 683-13 ISO 683-16	17
不鏽鋼	GB/T1220	Y1Cr18Ni9Se	AISI ASTM	303Se S30323			JIS	SUS303Se			BS 970 BS 1449	303S41	ISO 683-13 ISO 683-16	17
不鏽鋼	GB/T1220	0Cr18Ni9	AISI ASTM	304 S20400	DIN 17440 DIN 17224	X5CrNi189	JIS	SUS304	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z6CN18.09	BS 970 BS 1449	304S15	ISO 683-13 ISO 683-16	11
不鏽鋼	GB/T1220	00Cr19Ni10	AISI ASTM	304L S30403	DIN 17440 DIN 17224	X2CrNi189	JIS	SUS304L	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z2CN18.09	BS 970 BS 1449	304S12	ISO 683-13 ISO 683-16	10
不鏽鋼	GB/T1220	0Cr19Ni9N					JIS	SUS304N1			BS 970 BS 1449	304N S30451		
不鏽鋼	GB/T1220	0Cr19Ni10NbN	AISI ASTM	XM21 S30452			JIS	SUS304N2						
不鏽鋼	GB/T1220	00Cr18Ni10N			DIN 17440 DIN 17224	X2CrNi1810	JIS	SUS304LN	NF A35-572 NF	Z2CN18.10N				



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

									A35-576-582 NF A35-584					
不鏽鋼	GB/T1220	1Cr18Ni12	AISI ASTM	305 S30500	DIN 17440 DIN 17224	X5CrNi1911	JIS	SUS305	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z8CN18.12	BS 970 BS 1449	305S19	ISO 683-13 ISO 683-16	13
不鏽鋼	GB/T1220	0Cr23Ni13	AISI ASTM	309S S30908			JIS	SUS309S						
不鏽鋼	GB/T1220	0Cr25Ni20	AISI ASTM	310S S31008			JIS	SUS310S						
不鏽鋼	GB/T1220	0Cr17Ni12Mo2	AISI ASTM	316 S31600	DIN 17440 DIN 17224	X5CrNiMo1810	JIS	SUS316	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z6CND17.12	BS 970 BS 1449	316S16	ISO 683-13 ISO 683-16	20
不鏽鋼	GB/T1220	1Cr18Ni12Mo2Ti			DIN 17440 DIN 17224	X10CrNiMoTi1810			NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z8CNDT17.12	BS 970 BS 1449	320S17		
不鏽鋼	GB/T1220	0Cr18Ni12Mo2Ti			DIN 17440 DIN 17224	X10CrNiMoTi1810			NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z8CNDT17.12	BS 970 BS 1449	320S17		
不鏽鋼	GB/T1220	00Cr17Ni14Mo2	AISI ASTM	316L S31603	DIN 17440 DIN 17224	X2CrNiMoTi1810	JIS	SUS316L	NF A35-572 NF	Z2CND17.12	BS 970 BS 1449	316S12	ISO 683-13	19



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

不鏽鋼	GB/T1220	0Cr18Ni10Ti	AISI ASTM	321 S32100	DIN 17440 DIN 17222	X10CrNiTi189	JIS	SUS321	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z6CNT18.10	BS 970 BS 1449	321S12 321S20 347S17	ISO 683-13 ISO 683-16	15
不鏽鋼	GB/T1220	0Cr18Ni11Nb	AISI ASTM	347 S34700	DIN 17440 DIN 17222	X10CrNiNb189	JIS	SUS347	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z6CNNb18.10	BS 970 BS 1449	347S17	ISO 683-13 ISO 683-16	16
不鏽鋼	GB/T1220	0Cr18Ni9Cu3	AISI ASTM	XM7			JIS	SUSXM7	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z6CNU18.10			ISO 683-13 ISO 683-16	D32
不鏽鋼	GB/T1220	0Cr18Ni13Si4	AISI ASTM	XM15			JIS	SUSXM15JI						
不鏽鋼	GB/T1220	0Cr26Ni5Mo2					JIS	SUS329JI						
不鏽鋼	GB/T1220	1Cr18Ni11Si4ALTi												
不鏽鋼	GB/T1220	00Cr18Ni5Mo3Si2												
不鏽鋼	GB/T1220	0Cr13AL	AISI ASTM	405 S40500	DIN 17440 DIN 17222	X7CrAL13	JIS	SUS405	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z6CA13	BS 970 BS 1449	405S17	ISO 683-13 ISO 683-16	2
不鏽鋼	GB/T1220	00Cr12					JIS	SUS410L						
不鏽鋼	GB/T1220	1Cr17	AISI ASTM	430 S43000	DIN 17440 DIN 17222	X8Cr17	JIS	SUS430	NF A35-572 NF	Z8C17	BS 970 BS 1449	430S15	ISO 683-13	8



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

									A35-576-582 NF A35-584				ISO 683-16	
不鏽鋼	GB/T1220	Y1Cr17	AISI ASTM	430F S43020	DIN 17440 DIN 17222	X12Cr17MoS17	JIS	SUS430F	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z10CF17			ISO 683-13 ISO 683-16	8a
不鏽鋼	GB/T1220	1Cr17Mo	AISI ASTM	434 S43400	DIN 17440 DIN 17222	X6CrMo17	JIS	SUS434	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z8CD17.10	BS 970 BS 1449	434S19	ISO 683-13 ISO 683-16	9c
不鏽鋼	GB/T1220	00Cr30Mo2					JIS	SUS44J1						
不鏽鋼	GB/T1220	00Cr27Mo	AISI ASTM	XM27 S44625			JIS	SUSXM27	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z01CD26.1				
不鏽鋼	GB/T1220	1Cr12	AISI ASTM	403 S40300			JIS	SUS403			BS 970 BS 1449	403S17		
不鏽鋼	GB/T1220	1Cr13	AISI ASTM	410 S41000	DIN 17440 DIN 17222	X10Cr13	JIS	SUS410	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z12C13	BS 970 BS 1449	410S21	ISO 683-13 ISO 683-16	3
不鏽鋼	GB/T1220	0Cr13	AISI ASTM	410S	DIN 17440 DIN 17222	X7Cr13	JIS	SUS410S	NF A35-572 NF A35-576-582	Z6C13	BS 970 BS 1449	403S17	ISO 683-13 ISO	1



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

									NF A35-584				683-16	
不鏽鋼	GB/T1220	Y1Cr13												
不鏽鋼	GB/T1220	1Cr13Mo					JIS	SUS410J1						
不鏽鋼	GB/T1220	2Cr13	AISI ASTM	420 S42000	DIN 17440 DIN 17222	X20Cr13	JIS	SUS420J1	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z20C13	BS 970 BS 1449	420S37	ISO 683-13 ISO 683-16	4
不鏽鋼	GB/T1220	3Cr13					JIS	SUS420J2					ISO 683-13 ISO 683-16	5
不鏽鋼	GB/T1220	Y3Cr13	AISI ASTM	420F S42020			JIS	SUS420F	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z30CF13				
不鏽鋼	GB/T1220	3Cr13Mo												
不鏽鋼	GB/T1220	4Cr13			DIN 17440 DIN 17222	X4DCr13	JIS	SUS420J2	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z40C13			ISO 683-13 ISO 683-16	5
不鏽鋼	GB/T1220	1Cr17Ni2	AISI ASTM	431 S43100	DIN 17440 DIN 17222	X22CrNi17	JIS	SUS431	NF A35-572 NF A35-576-582	Z15CN16-02	BS 970 BS 1449	431S29	ISO 683-13 ISO	9



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

									NF A35-584				683-16	
不鏽鋼	GB/T1220	7Cr17	AISI ASTM	440A S44002			JIS	SUS440A						
不鏽鋼	GB/T1220	8Cr17	AISI ASTM	440B S44003			JIS	SUS440B						
不鏽鋼	GB/T1220	9Cr18	AISI ASTM	440C	DIN 17440 DIN 17222	X105CrMo17	JIS	SUS440C	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z100CD17				
不鏽鋼	GB/T1220	11Cr17	AISI ASTM	440C S44004			JIS	SUS440C	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z100CD17			ISO 683-13 ISO 683-16	A-1b
不鏽鋼	GB/T1220	Y11Cr17	AISI ASTM	440F S44020			JIS	SUS440F						
不鏽鋼	GB/T1220	9Cr18Mo	AISI ASTM	440C S44004			JIS	SUS440C					ISO 683-13 ISO 683-16	A-1b
不鏽鋼	GB/T1220	9Cr18MoV	AISI ASTM	440B	DIN 17440 DIN 17222	X90CrMoV18	JIS	SUS440B	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z6CND17.12				



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

不鏽鋼	GB/T1220	0Cr17Ni4Cu4Nb	AISI ASTM	630 S17400			JIS SUS630	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z6CNU17.04			ISO 683-13 ISO 683-16	1	
不鏽鋼	GB/T1220	0Cr17Ni7AL	AISI ASTM	631 S17700	DIN 17440 DIN 17222	X7CrNiAL177	JIS SUS631	NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z8CNA17.7			ISO 683-13 ISO 683-16	2	
不鏽鋼	GB/T1220	0Cr15Ni7Mo2AL	AISI ASTM	632 S15700				NF A35-572 NF A35-576-582 NF A35-584	Z8CND5.7			ISO 683-13 ISO 683-16	3	
閥門鋼	GB/T12773	5Cr21Mn9Ni4N					JIS G4311	SUH35 NF A35-579	Z53CMN21-09AZ	BS 970Part4	349S52	ISO 683-15	X53CrMnNiN219	
閥門鋼	GB/T12773	2Cr21Ni12N					JIS G4311	SUH37		BS 970Part4	381S34			
閥門鋼	GB/T12773	4Cr14Ni14W2Mo								BS 970Part4	331S42			
閥門鋼	GB/T12773	4Cr9Si2					JIS G4311	SUH1 NF A35-579	Z45CS9	BS 970Part4	401S45	ISO 683-15	X45CrSi93	
閥門鋼	GB/T12773	4Cr10Si2Mo						NF A35-579	Z40CSD10					
閥門鋼	GB/T12773	8Cr20Si2Ni					JIS G4311	SUH4 NF A35-579	Z80CNS20-02	BS 970Part4	443S65			
葉片鋼	GB/T8732	1Cr13	ASTM A276	S40300(UNS) 403	DIN 17440	X12Cr13	JIS G4303	SUS403 SUS410	NF A35-578	Z13C13	BS 970Part1 BS 970Part4	410S21 410S21	ISO 683-13	3



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

							JIS G4311							
葉片鋼	GB/T8732	1Cr12	ASTM A276	S40300(UNS) 403	DIN 17440	X12Cr13	JIS G4303 JIS G4311	SUS403 SUS410	NF A35-578	Z13Cr13	BS 970Part1	410S21	ISO 683-13	3
葉片鋼	GB/T8732	2Cr13	ASTM A276	S42000(UNS) 420	DIN 17440 DIN EN10088-1	X20Cr13 X20Cr13	JIS G4303	SUS420J1	NF A35-578 NF EN10088-1	420F20(Z20C13) X20Cr13	BS 970Part1 BS 970Part4	420B37 420S37	ISO 683-13	4
葉片鋼	GB/T8732	1Cr12Mo					JIS G4303	SUS410J1					ISO /TR4956	X12CrMo126
葉片鋼	GB/T8732	1Cr11MoV											ISO /TR4956	X12CrMoV126
葉片鋼	GB/T8732	1Cr12W1MoV												
葉片鋼	GB/T8732	2Cr12MoV											ISO /TR4956	X21CrMoNiV122
葉片鋼	GB/T8732	2Cr12Ni1Mo1W1V					JIS G4311	SUH616						
葉片鋼	GB/T8732	2Cr12Ni1Mo1W1V					JIS G4311	SUH616						
葉片鋼	GB/T8732	0Cr16Ni4Cu4Nb					JIS G4303	SUS630						
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 713	20G	ASTM A515M	Gr.65[450] (ÓS240MPa) Gr.65[450]	DIN EN10028-2	P235GH (ÓS235MPa)	JIS G3103	SB450 (ÓS245MPa)	NF EN10028-2	P235GH (ÓS235MPa)	BS EN10028-2	P235GH (ÓS235MPa)	ISO 9328-2	P235 (ÓS235MPa)



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

			ASTM A516M	(ÓS240MPa)										
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 713	20MnG	ASTM A515M ASTM A516M ASTM A455M	Gr.70[485] (ÓS260MPa) Gr.70[485] (ÓS260MPa) A455M (ÓS240MPa)	DIN EN10028-2	P265GH (ÓS265MPa)	JIS G3103 JIS G3118	SB480 (ÓS265MPa) SGV480 (ÓS265MPa)	NF EN10028-2	P265GH (ÓS265MPa)	BS EN10028-2	P265GH (ÓS265MPa)	ISO 9328-2	P265 PH265 (ÓS265MPa)
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 713	15CrMoG	ASTM A299M ASTM A662M	A299M (ÓS290MPa) Gr.C (ÓS295MPa)	DIN EN10028-2	P295GH (ÓS295MPa)			NF EN10028-2	P295GH (ÓS295MPa)	BS EN10028-2	P295GH (ÓS295MPa)	ISO 9328-2	P290 PH290 (ÓS290MPa)
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 713	16MnG	ASTM A537M	CLASS1 (ÓS345MPa)	DIN EN10028-2	P355GH (ÓS355MPa)			NF EN10028-2	P355GH (ÓS355MPa)	BS EN10028-2	P355GH (ÓS355MPa)	ISO 9328-2	P355 PH355 (ÓS355MPa)
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 713	13MnNiCrMoNbG					JIS G3474	STKT540 (ÓS390MPa)					ISO 4050-2 ISO 4951	E390CC E390CC (ÓS390MPa)
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 713	12CrMoVG	ASTM A515M	Gr.65 Gr.65 (ÓS245MPa)	DIN EN10028-2	P235GH (ÓS235MPa)	JIS G3103	SB450 (ÓS245MPa)	NF EN10028-2	P235GH (ÓS235MPa)	BS EN10028-2	P235GH (ÓS235MPa)	ISO 9328-2	P235 PH245 (ÓS245MPa)



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

			ASTM A516M											
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	10							NF A49-212	TU37C	BS 3059Part1 BS 3606	320 320	ISO 2640-2	TS1 TS2 TS4 TS5
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	20	ASTM A210M	Gr.A-1	DIN 1629	St44.0	JIS G3461	STB410	NF A49-212 NF A49-213 NF A49-230	TU42C TU42C TU42BT	BS 3059Part2	440	ISO 2640-2 ISO 9329-1	TS9 TS9H TS410
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	20G	ASTM A129M	Gr.A-1			JIS G3461	STB410	NF A49-215	TU42C			ISO 2604-2	TS9 TS9H
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	20MnG					JIS G3461	STB510	NF A49-215	TU48C	BS 3059Part2 BS 3606	440 440	ISO 2604-2	TS9 TS9H
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	25MnG					JIS G3461	STB410						
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	15MoG			DIN 17175	15Mo3			NF A36-602	15D3	BS 3059Part2 BS 3606	243 243	ISO 2604-2	TS26
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	20MoG	ASTM A209M	Gr.T1a			JIS G3462	STBA13						
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	12CrMoG	ASTM A213M	T2			JIS G3462	STBA20	NF A36-602	15CD.05				
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	15CrMoG			DIN 17175	13CrMo44	JIS G3462	STBA22	NF A36-602	15CD.05	BS 3059Part2 BS 3606	620~460 620	ISO 2604-2	TS32



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	12Cr2MoG	ASTM A213M	T22	DIN 17175	10CrMo910			NF A36-602	10CD9.10	BS 3059Part2 BS 3606	662~490 622	ISO 2604-2	TS34
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	12CrMoVG												
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	12Cr2MoWVTiB												
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	12Cr3MoVTiB	ASTM A213M	T91										
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	10Cr9Mo1VNb												
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	1Cr18Ni8	ASTM A213M	TP304H			JIS G3463	SUS304THB SUS304TB	NF A49-117	TU6CN18-09	BS 3059Part2	304S51	ISO 2604-2	TS48
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	1Cr19Ni11Nb	ASTM A213M	TP347H			JIS G3463	SUS347TB			BS 3059Part2 BS 3606	347S51 347S31	ISO 2604-2	TS50 TS56
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	0Cr18Ni9	ASTM A213M	TP304	DIN 17456 DIN 17458	X5CrNi18-10 X5CrNi18-10	JIS G3463	SUS304TB	NF A49-217 NF A49-218	TUZ6CN18-09 TUZ6CN18-09	BS 3605 BS 3606	304S31 304S31	ISO 2604-2	TS47
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	1Cr19Ni9	ASTM A213M	TP304H	DIN 17456 DIN 17458	X5CrNi18-10 X5CrNi18-10	JIS G3463	SUS304HTB	NF A49-217 NF A49-218	TUZ6CN18-09 TUZ6CN18-09	BS 3605Part1 BS 3606Part2	304S51 304S51	ISO 2604-2	TS48
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	00Cr19Ni10	ASTM A213M	TP304L	DIN 17456 DIN 17458	X2CrNi19-11 X2CrNi19-11	JIS G3463	SUS304LTB	NF A49-217 NF A49-207	TUZ2CN18-10 TUZ2CN18-10	BS 3605Part1 BS 3606	304S11 304S11	ISO 2604-2	TS46
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	2Cr23Ni13					JIS G3463	SUS309TB						
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	0Cr23Ni13					JIS G3463	SUS309STB						



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	2Cr25Ni20					JIS G3463	SUS310TB					ISO 2604-2	TS68
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	0Cr25Ni20					JIS G3463	SUS310STB					ISO 2604-2	TS68
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	0Cr17Ni12Mo2	ASTM A213M	TP316	DIN 17456 DIN 17458	X5CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo17-12-2	JIS G3463	SUS316TB	NF A49-217 NF A49-218	TUZ6CND17-11 TUZ6CND17-11	BS 3605Part1 BS 3606	316S33 316S33		
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	1Cr17Ni12Mo2	ASTM A213M	TP316H	DIN 17456 DIN 17458	X5CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo17-12-2	JIS G3463	SUS316HTB SUS316TB	NF A49-217	TUZ6CND17-11	BS 3605Part1 BS 3606	316S51 316S51	ISO 2604-2	TS63 TS61
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	00Cr17Ni4Mo2	ASTM A213M	TP316L	DIN 17456 DIN 17458	X5CrNi18-10 X2CrNiMo17-13-2	JIS G3463	SUS316LTB	NF A49-218	TUZ6CND17-12	BS 3605Part1 BS 3606	316S11 316S13		
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	0Cr19Ni13Mo3	ASTM A249M	TP317			JIS G3463	SUS317TB						
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	00Cr19Ni13Mo3	ASTM A213M	TP317L			JIS G3463	SUS317LTB						
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	1Cr18Ni9Ti	ASTM A213M	TP321	DIN 17456 DIN 17458	X6CrNiTi18-10 X6CrNiTi18-10	JIS G3463	SUS321TB SUS321HTB	NF A49-217	TUZ6CND18-10	BS 3605Part1 BS 3605Part2	321S51 321S51	ISO 2604-2	TS53
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	0Cr18Ni10Ti	ASTM A213M	TP321H	DIN 17456 DIN 17458	X6CrNiTi18-10 X6CrNiTi18-10	JIS G3463	SUS321HTB	NF A49-217 NF A49-218	TUZ6CND18-10	BS 3605Part1 BS 3606	321S31 321S31	ISO 2604-2	TS53
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 3087	1Cr18Ni11Ti	ASTM A213M	TP321H	DIN 17456 DIN 17458	X6CrNiTi18-10 X6CrNiTi18-10	JIS G3463	SUS321TB SUS321HTB	NF A49-217 NF A49-218	TUZ6CND18-10	BS 3605Part1	321S31	ISO 2604-2	TS54
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 13296	0Cr18Ni11Nb	ASTM A213M	TP347H	DIN 17456 DIN 17458	X6CrNiNb18-10 X6CrNiNb18-10	JIS G3463	SUS347TB	NF A49-207	TUZ6CNNB18-12	BS 3605Part1 BS 3606	347S31 347S31	ISO 2604-2	TS50
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 13296	1Cr19Ni11Nb	ASTM A213M	TP347H	DIN 17456 DIN 17458	X6CrNiNb18-10 X6CrNiNb18-10	JIS G3463	SUS347HTB	NF A49-218	TUZ6CNNB18-10	BS 3605Part1	347S51 347S31	ISO 2604-2	TS56



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 13296	0Cr18Ni13Si4				JIS G3463	SUSXM15J1TB							
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 13296	0Cr18Ni12Mo2Ti				JIS G3463	SUS316TiTB							
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 13296	1Cr18Ni12Mo2Ti				JIS G3463	SUS316TiTB							
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 13296	1Cr18Ni12Mo3Ti				JIS G3463	SUS316TiTB							
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 13296	0Cr26Ni5Mo2				JIS G3463	SUS329J1TB							
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 13296	1Cr17				JIS G3463	SUS430TB	NF A49-217	TUZ10C17					
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 13296	00Cr27Mo				JIS G3463	SUSXM27TB							
鍋爐/ 壓力容器鋼	GB 13296	1Cr25Ti												
石油/化工 用鋼	GB 9948	10	ASTM A333M ASTM A524M	Cr.1 Cr.2		JIS G3463	STPT370	NF A49-212	TU37C	BS 3606	320	ISO 2604-2	TS1 TS2 TS4 TS5	
石油/化工 用鋼	GB 9948	20			DIN 17175	ST35.8	JIS G3456 JIS G3461	STPT410 STB410	NF A49-212 NF A49-230	TU42-C TU42BT	BS 3059Part2 BS 3606	440 440	ISO 2604-2	TS9 TSB9H



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

石油/化工 用鋼	GB 9948	10MoWVNb												
石油/化工 用鋼	GB 9948	12CrMo	ASTM A213M	T2			JIS G3462 JIS G3458	STBA20 STPA20						
石油/化工 用鋼	GB 9948	12Cr2Mo	ASTM A213M	T22	DIN 17175	10CrMo910	JIS G3462	STBA24			BS 3059Part2 BS 3606	622~490 622	ISO 2604-2	TS34
壓力容器用 碳/低合金鋼	GB 6655	16MnRC	ASTM A537M ASTM A737M	CLASS1 (ÓS345MPa) Gr.B (ÓS345MPa)	DIN 17155	19Mn16 (ÓS355MPa)	JIS G3115	SPV355 (ÓS355MPa)	NF A36-205 NF A36-207	A52-CPAP (ÓS355MPa) A510-III (ÓS335MPa)	BS 1501Part1	STEEL 223 Gr.460 (ÓS340MPa) STEEL 490 Gr.490 (ÓS355MPa) STEEL 225 Gr.460 (ÓS340MPa) STEEL 225 Gr.490 (ÓS355MPa)	ISO 9328-2	p355 PH355 (ÓS355MPa)
壓力容器用 碳/低合金鋼	GB 6655	15MnVRC	ASTM A537M	CLASS3 (ÓS380MPa)										
壓力容器用 碳/低合金鋼	GB 6655	16MnDR	ASTM A738M	Gr.A (ÓS310MPa)			JIS G3126	SLA325A (ÓS325MPa)					ISO 9328-2	p315 PH315



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

壓力容器用 碳/低合金鋼	GB 6654	16MnR	ASTM A537M ASTM A612M ASTM A737M ASTM A841M	CLASS1 (ÓS345MPa) A612M (ÓS345MPa) Gr.B (ÓS345MPa) Gr.A (ÓS345MPa)	DIN EN10028-2	P355GH (ÓS355MPa)	JIS G3115	SPV355A (ÓS355MPa)	NF EN10028-2	P355GH (ÓS355MPa)	BS EN10028-2	P355GH (ÓS355MPa)	ISO 9328-2	p355 PH355 (ÓS355MPa)
壓力容器用 碳/低合金鋼	GB 6654	15MnVR					JIS G3115	SPV410A (ÓS390MPa)						
壓力容器用 碳/低合金鋼	GB 6654	15MnVNR			DIN EN10028-3	P460N P460NH P460NL1 P460NL2 (ÓS460MPa)	JIS G3115	SPV450A (ÓS450MPa)	NF EN10028-3	P460N P460NH P460NL1 P460NL2 (ÓS460MPa)	BS EN10028-3	P460N P460NH P460NL1 P460NL2 (ÓS460MPa)		
壓力容器用 碳/低合金鋼	GB 6654	18MnMoNbR			DIN EN10028-3	P460N P460NH P460NL1 P460NL2 (ÓS460MPa)	JIS G3115	SPV450A (ÓS450MPa)	NF EN10028-3	P460N P460NH P460NL1 P460NL2 (ÓS460MPa)	BS EN10028-3	P460N P460NH P460NL1 P460NL2 (ÓS460MPa)		



METALS INTERNATIONAL LIMITED

金属国际有限公司

Tel: +86-21-6090-0836/37 Fax: +86-21-6090-0838

www.klsteel.com Email: metalsintl@yahoo.com

壓力容器用 碳/低合金鋼	GB 13447	40Mn2	ASTM A372M	Gr.E			JIS G3429	STH11						
壓力容器用 碳/低合金鋼	GB 13447	40Mn2A	ASTM A372M	Gr.D			JIS G3429	STH12						
壓力容器用 碳/低合金鋼	GB 13447	34Mn2V					JIS G3429	STH12 STH11						
壓力容器用 碳/低合金鋼	GB 13447	30CrMo			DIN EN10083-1	30CrMo4	JIS G3429	STH21	NF EN10083-1	30CrMo4	BS EN10083-1	30CrMo4		
壓力容器用 碳/低合金鋼	GB 6653	HP245			DIN 17155	H11	JIS G3106	SM400B SM400C	NF A36-211	BS1			ISO 4978	2
壓力容器用 碳/低合金鋼	GB 6653	HP265					JIS G3106	SM400A SM400B SM400C	NF A36-211	BS2			ISO 4978	3
壓力容器用 碳/低合金鋼	GB 6653	HP295												
壓力容器用 碳/低合金鋼	GB 6653	HP325					JIS G3106	SM490A SM490B SM490C	NF A936-22 NF A36-211	BS3 BS3				
壓力容器用 碳/低合金鋼	GB 6653	HP345			DIN 17155	19Mn	JIS G3106	SM490YA SM490YB SM520B SM520C	NF A36-211	BS4			ISO 4978	4
壓力容器用 碳/低合金鋼	GB 6653	HP365					JIS G3106	SM490YA SM400YB	NF A36-211	BS4				

