

STIEE

报告编号: WJ07-041

Reference No:

共 4 页 第 1 页



(2004)量认(国)字(A1885)号



检测
CNAS L1145

检测报告

Test Report

产品名称: 硅树脂玻璃纤维自熄管

Name of Sample: _____

型号: 2753-1 ϕ 2.5mm


Type: _____

委托单位: 南通市德美电机玻璃纤维有限公司

Client: _____

检测类别:

Classification: _____




上海电器设备检测所

SHANGHAI TESTING & INSPECTION INSTITUTE
FOR ELECTRICAL EQUIPMENT

检测报告

共 4 页 第 2 页

产品名称	硅树脂玻璃纤维自熄管		商 标	—
型号规格	2753-1 ϕ 2.5mm		产品编号	—
样品数量	10 米		生产日期	—
检测类别	委托检测		产品等级	—
委托单位	南通市德美电机玻璃纤维有限公司		地 址	江苏省南通市 外环北路 553 号
生产单位	同上		地 址	同上
抽样地点	—		抽 样 者	—
抽样数量	—	抽样基数	—	联 系 人 张 锋
抽样日期	— 年 — 月 — 日		到样时间	2007-3-9
样品编号	07-041			
检测依据	JB/T 7093 - 1993 《硅树脂玻璃纤维自熄管》			
检测日期	2007-3-15 - 2007-3-16			
检测结论	送检样品按 JB/T 7093 - 1993 标准进行检测，所检项目均符合标准要求。			
备 注	—			



编制 钱晓华 审核 邱... 批准 仇... 日期 2007.3.23



检测报告

序号	检测项目及参数	标准要求	检测结果		备注
1	内径 mm	2.5 $\begin{matrix} +0.3 \\ -0.1 \end{matrix}$	2.5		——
2	壁厚 mm	< 0.50	最大值 0.36	最小值 0.35	——
3	击穿电压(室温下) kV	> 4.0	7.5		直芯轴——25mm 箔电极
4	耐热性	漆膜应无熔滴、不开裂、无流痕、不变色	漆膜无熔滴、不开裂、无流痕、不变色		250 ± 5°C, 24h
5	自熄性 s	< 10	0		——

