

产品性能测试表		
测试项目	测定值	单位
比重	1.28	-
引张硬度	150	Kg/cm2
伸长率	302	%
引裂强度	17.5	Mpa
热稳定性	无异常	200°C*10分钟
低温脆化温度	-40	°C
表面硬度	70	-
电阻 (体积固有抵抗)	4.0*10 ¹⁰	Ω.cm
破坏电压	10	KV
耐油性 (抗张力残率)	90	%
阻燃性能	UL94V-0	-
耐热-耐寒性	无异常	-
环保等级	RoHS/REACH	-
6P邻苯测试	不含	-

Product Performance		
Item	Value	Unit
Density	1.28	-
Extension hardness	150	Kg/cm2
Elongation	302	%
Tear Strength	17.5	Mpa
Thermal Stability	OK	200°C*10 min
Low Temperature Brittleness	-40	°C
Surface Hardness	70	-
Resistivity	4.0*10 ¹⁰	Ω.cm
Destroy Voltage	10	KV
Oil Resistant	90	%
Flame Retardant Grade	UL94V-0	-
Heat-Cold Resistant	OK	-
ECO Grade	RoHS/REACH	-
6P Test	No	-



6P对苯测试



ROHS



REACH



UL94V0阻燃证书