



180020112287



中国认可  
国际互认  
检测  
CALIBRATION  
CNAS L 0187

# 检测报告

## Inspection Report



证书编号: 2024KC-106

Certificate number

样品名称

Device name

委托单位

The entrusted unit

检验类别

Inspection category

报告日期

Report date

吸油毡

上海新络新材料有限公司

委托检验

2024-06-03

主检: 张琳

审核: 张琳

批准: 孙晨



# 北京市计量检测科学研究院

Beijing institute of metrology and testing science

编号：2024KC-106

第1页 共2页

产品名称 Product name	吸油毡			型号 model	PP-1/PP-2
委托方 The delegate	上海新络新材料有限公司				
委托方地址 Address of the entrusting party	上海市金山区亭林镇亭卫公路9518号				
生产监理单位 Production unit	上海新络新材料有限公司				
委托单号 Order number	2024051006	接收日期 Date of acceptance	2024-05-10	来样数量 Quantity of incoming samples	5件
检验类别 Inspection category	委托检验	检测日期 Inspection date	2024-05-10~ 2024-06-03	商标 Trademark	新络
检验依据 Test basis	JT/T 560-2004 《船用吸油毡》				
判定依据 Test basis	JT/T 560-2004 《船用吸油毡》				
检测结果及结论	样品经检验，所检项目符合JT/T 560-2004标准规定的要求，检验结论为合格。				
签发日期： Date of issue	2024-06-03				



# 检测报告

报告编号：2024KC-106

第2页 共2页

序号	检测项目		标准要求	检测结果	单项判定
1	吸油性	57#机油	为自身重量10倍以上 (20℃)	16.3倍	合格
		1000秒燃油料		12.6倍	合格
2	吸水率		为本身重量10%以下 (20℃)	1.08%	合格
3	持油性	57#机油	油保持率 80%以上 (常温)	99.6%	合格
		1000秒燃油料		99.2%	合格
4	破损性	57#机油	经震荡12h后, 保持 原形	经震荡12h后, 保持原形	合格
		1000秒燃油料		经震荡12h后, 保持原形	合格
5	溶解性 (180ml原油和 120ml汽油的混合油)		在常见溢油油品和水 中无溶解和形变现象	无溶解, 无变形	合格
6	沉降性	57#机油	吸油后经震荡12h仍 浮于水面。	吸油后经震荡12h仍浮于水面	合格
		1000秒燃油料		吸油后经震荡12h仍浮于水面	合格
7	强度性		钩挂自重 25倍的重 锤 3min后没有发生 撕裂。	3min后没有发生撕裂	合格
8	反复 使用 性	57#机油	可反复使用5次以上	可反复使用5次以上, 重复使 用5次的吸油倍数在3.3-3.6倍	合格
		1000秒燃油料		可反复使用5次以上, 重复使 用5次的吸油倍数在3.1-3.8倍	合格
9	燃烧性		使用后燃烧处理无污 染	符合要求	合格
备注	(此处空白)				



# 说 明

## Notice

1、本报告无“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

2、本报告无“主检、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息人由委托人提供，本单位不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant, the results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

