



180020112287



中国认可
国际互认
检测
CALIBRATION
CNAS L 0187

检测报告

Inspection Report



证书编号: 2024KC-104

Certificate number

样品名称

Device name

委托单位

The entrusted unit

检验类别

Inspection category

报告日期

Report date

吸油索/吸油拖栏

上海新络新材料有限公司


委托检验

2024-06-21

主检: 张琳

审核: 王斌

批准: 张琳



北京市计量检测科学研究院

Beijing institute of metrology and testing science

编号：2024KC-104

第1页 共3页

产品名称 Product name	吸油索/吸油拖栏			型号 model	/
委托方 The delegate	上海新络新材料有限公司				
委托方地址 Address of the entrusting party	上海市金山区亭林镇亭卫公路9518号				
生产监理单位 Production unit	上海新络新材料有限公司				
委托单号 Order number	2024060608	接收日期 Date of acceptance	2024-06-06	来样数量 Quantity of incoming samples	各1件
检验类别 Inspection category	委托检验	检测日期 Inspection date	2024-06-08~ 2024-06-21	商标 Trademark	新络
检验依据 Test basis	JT/T 864-2013 《吸油拖栏》				
判定依据 Test basis	JT/T 864-2013 《吸油拖栏》				
检测结果及结论	样品经检验，所检项目符合JT/T 864-2013标准规定的要求，检验结论为合格。				
签发日期： Date of issue	2024-06-21				



检测报告

编号：2024KC-104

第2页 共3页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项判定
一、直径7.6CMX1.2M				
1	材料	聚丙烯	填充100%聚丙烯吸油毡棉	合格
2	外观	洁净、无松散、无破损	未发生破损	合格
3	直径 (CM)	≥ 7.6	8	合格
4	长度 (M)	≥ 1.2	1.22	合格
5	吸油倍数 (倍)	≥ 6	12.8	合格
6	持油性 (%)	≥ 80	98	合格
7	吸水率 (%)	≤ 50	1.2	合格
8	沉浮性	干舷为外径1/5-1/3	1/4-1/3	合格
9	抗拉强度 (KN)	≥ 10	11	合格
10	抗老外	300NM波长紫外线下180小时以上	300NM波长紫外线下60度以下236小时	合格
11	耐酸碱	在酸性、碱性液体中不变形	在酸、碱液中产品无变化反应	合格
二、直径12.7CMX3M				
1	材料	聚丙烯	填充100%聚丙烯吸油毡棉	合格
2	外观	洁净、无松散、无破损	未发生破损	合格
3	直径 (CM)	≥ 12.7	13	合格



检测报告

编号：2024KC-104

第3页 共3页

4	长度 (M)	≥ 3	3.05	合格
5	吸油倍数(倍)	≥ 6	12.6	合格
6	持油性	$\geq 80\%$	98.8%	合格
7	吸水率	$\leq 50\%$	1.4%	合格
8	沉浮性	干舷为外径的1/5~1/3	0.26	合格
9	抗拉强度	$\geq 10\text{kN}$	11.2kN	合格
10	抗老外	300NM波长紫外线下180小时以上	300NM波长紫外线下60度以下236小时	合格
11	耐酸碱	在酸性、碱性液体中不变形	在酸、碱液中产品无变化反应	合格
三、直径20CMX3M				
1	材料	聚丙烯	填充100%聚丙烯吸油毡棉	合格
2	外观	洁净、无松散、无破损	未发生破损	合格
3	直径 (CM)	≥ 20	20	合格
4	长度(M)	≥ 3	3	合格
5	吸油倍数 (倍)	≥ 6	16.9	合格
6	持油性 (%)	≥ 80	98	合格
7	吸水率 (%)	≤ 50	1.2	合格
8	沉浮性	干舷为外径1/5-1/3	1/4-1/3	合格
9	抗拉强度 (KN)	≥ 10	18	合格
10	抗老外	300NM波长紫外线下180小时以上	300NM波长紫外线下60度以下236小时	合格
11	耐酸碱	在酸性、碱性液体中不变形	在酸、碱液中产品无变化反应	合格



说 明

Notice

- 1、本报告无“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 2、本报告无“主检、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息人由委托人提供，本单位不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant, the results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

