



TECHNICAL DATASHEET

TH-RHJ 通用型漆包线表面润滑剂

通昊牌 TH-RHJ 漆包线表面润滑剂是客户使用认可的润滑性能优异的通用型润滑剂。以线规 0.71mm 为例，摩擦系数仅有 0.04-0.06。推荐于手工、机械及全自动绕、嵌线等设备用漆包线。

- ◎ 建议使用 120# 或 200# 溶剂油进行配制，**使用环己烷稀释效果更佳。**
- ◎ **客户也可以定制环保型漆包线表面润滑剂产品，稀释或直涂。**
- ◎ 稀释时，先将润滑剂加热至 50-60℃ 时，使润滑剂充分融化后，加入 3-5 倍的润滑剂重量的溶剂汽油搅拌至均匀且无胶体状，在此条件下，按配比表重量加入余下重量的溶剂汽油，充分搅拌，溶解完全即可。
- ◎ 一般用毛毡于漆包线收线前涂覆。
- ◎ 润滑剂固含 $\geq 30\%$ (1g/1h/100℃ 条件下)。

推荐稀释表

	细线 (TH-RHJ/1) (0.20mm 以下)	中线 (TH-RHJ/2) (0.20-0.50mm)	大线 (TH-RHJ/3) (0.50mm 及以上)
产品比例			
TH-RHJ	0.6-1.0%	1.5-2.5%	3.0-4.0%
溶剂	99.4-99.0%	98.5-97.5%	97.0-96.0%
最终浓度	0.2%	0.5%	1.0%

注：本列表所最终指浓度为 TH-RHJ 所占重量百分比。最终浓度为可能有润滑效果的推荐的最低润滑剂含量(浓度)。

产品使用有效期：最长控制在从购买之日起壹年。如超过一年保质期，

但稀释后没有浑浊现象，可以继续使用。

电话：021-61478563 13801747829 传真：61478129 邮箱：522628066@qq.com