



TECHNICAL DATASHEET

缩醛漆包线专用表面润滑剂 (环保型产品)

通昊牌缩醛漆包线专用表面润滑剂是被客户使用并认可的润滑性能优异的润滑剂。以线规 0.71mm 为例，摩擦系数仅有 0.04-0.06，甚至更低，推荐于缩醛漆包线上使用。

使用本专用润滑剂，特别避免了使用其它润滑剂导致缩醛漆包线表面裂纹（又称“龟裂”）现象，特别在强光下所觉察到的表面裂纹，既保证了缩醛漆包线的各项性能，又提供了缩醛漆包线的表面润滑效果。

- ◎ 请使用通昊牌环保型专用溶剂进行配制。
- ◎ 稀释时，先将润滑剂加热至 40—60℃时，使润滑剂充分融化后，加入 3—5 倍的润滑剂重量的通昊牌专用溶剂搅拌至均匀且无胶体状，在此条件下，按配比表重量加入余下重量的溶剂，充分搅拌，溶解完全即可。
- ◎ 一般用毛毡于漆包线收线前涂覆。
- ◎ 润滑剂固含≥30%（1g/1h/100℃条件下）。

从目前国内生产的缩醛漆包线规格来看，我们推荐客户直接购买 TH-RHJ/3QQ 最佳。

推荐稀释表

产品比例	细线 (TH-RHJ/1QQ) (0.20mm 以下)	中线 (TH-RHJ/2QQ) (0.20-0.50mm)	大线 (TH-RHJ/3QQ) (0.50mm 及以上)
TH-RHJ/QQ	0.6-1.0%	1.5-2.5%	3.0-4.0%
溶剂	99.4-99.0%	98.5-97.5%	97.0-96.0%
最终浓度	0.2%	0.5%	1.0%

注：本列表所指最终浓度为 TH-RHJ/QQ 所占重量百分比。

产品使用有效期：最长控制在从购买之日起壹年内。如过一年保质期，
没有浑浊现象，可继续使用。

电话：021-61478563 13801747829 传真：61478129 邮箱：522628066@qq.com