POKETONE™
HYOSUNG POLYKETONE

炬泓新材料
JUHONG PLASTIC

M331AG3BV Data Sheet

- 中流动, UV ， 玻纤增强规格(15%) (黑色)

物理性能		测试方法	单位	数值
密度		ASTM D792	g/cm^3	1.34
吸水率	23℃, 50%RH	ASTM D570	%	0.30
模型收缩率	3T, MD/TD	ASTM D955	%	0.4/1.3

机械性能		测试方法	单位	数值
拉伸屈服强度	23℃	ASTM D638	MPa	95
断裂伸长率	23℃	ASTM D638	%	6
弯曲强度	23℃	ASTM D790	MPa	125
弯曲模量	23℃	ASTM D790	MPa	3,500
简支梁缺口冲击强度	23℃	ISO 179/1eA	kJ/m^2	9

热性能		测试方法	单位	数值
熔融温度		ASTM D3418	℃	222
熔融指数	240℃, 2.16kg	ASTM D1238	g/10min	22
易燃性	t = 0.8mm	UL 94	Class	HB

性能随知识更新和发展而改变。

免责声明：数据表中包含的 信息基于我们现有的知识和经验，它将 会随着知识和经验的更新而改进。以上 提及的信息仅 基 于晓星集团通过相关测 试方法及条件生产的产品，不涉及任何 被用于生产过程中的夹杂物及其他助 剂。如：加工助 剂和着 色剂。此信息不 应被解释为对该产品描述的特殊性能或 适用于某特殊应用的承诺或保证，因 此，使用前使用者 应自行认定 该产品对 于他们目的适用性。调查使用该产品对 现有专利是否侵权是使用者应尽的责 任。晓星集团未授权 且不承担任何使 用 该信息的责任。

炬泓新材料
电话 :0755-27809961
网址：www.gdjhxc.com
地址 ： 广东省深圳市前海合作区前湾一路 1 号A 栋201 室